

Sistema HydroStop® reforzado con tela sobre asfalto



Restauración del techo en cinco pasos:



1

Prepare el techo

- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y firme
- Realice una detección de humedad e identifique todas las áreas húmedas
- Realice una prueba de adhesión para garantizar la adhesión adecuada del **revestimiento base de acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®**



2

Prepare el sustrato

- Reemplace cualquier membrana húmeda y aislante con material similar
- Lave el techo a presión con **concentrado de limpieza GAF**



3

Detalle las uniones, tapajuntas y penetraciones

- Aplique tres hiladas a todas las uniones sueltas usando **revestimiento base de acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®** y **tela GAF Premium de 6"**
- Trate todos los bordillos, las penetraciones y los drenajes con **tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF** y **tela GAF Premium de 12"**
- **Aplique tres hiladas a razón de 30 pies lineales por galón**
- Trate las áreas rotas o agrietadas con **tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF**



4

Aplique el revestimiento base con tela

- Aplique el revestimiento base de **acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®** a razón de 1.5 galones por cuadrado
- Inmediatamente ponga la **tela GAF Premium de 40"** en el revestimiento base húmedo, asegurándose de que el tejido no tenga arrugamientos
- Aplique inmediatamente una segunda capa de **revestimiento base de acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®** a razón de 1 galón por cuadrado, asegurándose de que la tela esté totalmente encapsulada con el **revestimiento base de acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®** y que no tenga arrugamientos



5

Recubra el techo

- Aplique el revestimiento superior de **acrílico de primera calidad de GAF HydroStop®** según las especificaciones para una garantía o garantía limitada de 10, 15 o 20 años¹
- El **revestimiento superior de acrílico de alta calidad de GAF HydroStop®** puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- Asegúrese de que la capa anterior se haya secado/curado completamente antes de aplicar la siguiente capa
- No aplique más de 1.5 galones por cuadrado por capa
- Verifique constantemente las milésimas de pulgada húmedas para una cobertura uniforme.



Ciertos proyectos instalados por **GAF CoatingsPro™** o **GAF CoatingsPro™ Liquid Applied Roofing Contractors** pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada¹

NOTA: los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF, que requieren el uso de productos GAF.

es.gaf.com/revestimientos

¹ Consulte el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF* para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en es.gaf.com, para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

